

⑤

Int. Cl. 2:

A 61 K 9-70

⑯ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES PATENTAMT



DT 24 32 925 A1

⑪

# Offenlegungsschrift 24 32 925

⑫

Aktenzeichen:

P 24 32 925.7

⑬

Anmeldetag:

5. 7. 74

⑭

Offenlegungstag:

22. 1. 76

⑳

Unionspriorität:

⑳ ㉑ ㉒

㉔

Bezeichnung:

Arzneimittelwirkstoffträger in Folienform mit inkorporiertem Wirkstoff

㉖

Anmelder:

Schering AG, 1000 Berlin und 4619 Bergkamen

㉗

Erfinder:

Fuchs, Peter, Dr.; Hilmann, Jürgen; 1000 Berlin

DT 24 32 925 A1

4. Juli 1974

Arzneimittelwirkstoffträger in Folienform  
mit inkorporiertem Wirkstoff

Die Erfindung betrifft Arzneimittelwirkstoffträger in Folienform mit inkorporiertem Wirkstoff zur inneren und äußeren Anwendung.

Aus der belgischen Patentschrift sind Papierfolien bekannt, die mit Wirkstoff beschichtet zur oralen Anwendung geeignet sind. Die Folien bestehen aus in Wasser unlöslichen Cellulosefasern und einem wasserlöslichen Bindemittel. Als wasserlösliches Bindemittel wird vorzugsweise Carboxymethylcellulose-Natrium verwendet. Der Wirkstoff wird durch Auftropfen des gelösten Wirkstoffes, durch Aufstreuen des festen Wirkstoffes oder durch Durchziehen der Folie durch die Wirkstofflösung auf die Papierfolie gebracht. Das diskontinuierliche Verfahren der gesonderten Herstellung der Folie und Aufbringung des Wirkstoffes hat den Nachteil, daß die Dosierungsgenauigkeit nicht sehr gut ist, was bei den heute niedrig dosierten Wirkstoffen jedoch von großer Wichtigkeit ist. Ungenauigkeiten entstehen nicht nur bei dem Aufbringen des Wirkstoffes, sondern auch bei der Herstellung und Vorbehandlung des Trägers und durch Veränderungen bei der Lagerung des Trägermaterials. So hat es sich zum Beispiel gezeigt, daß

509884/0988

Vorstand: Hans-Jürgen Hamann · Karl Otto Mittelstenscheid  
Dr. Gerhard Raspé · Dr. Horst Witzel  
Stellv.: Dr. Christian Bruhn · Dr. Heinz Hanneke  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Eduard v. Schwartzkoppen  
Sitz der Gesellschaft: Berlin und Bergkamen  
Handelsregister: AG Charlottenburg 93 HRB 293 u. AG Kamen HRB 0051

Postanschrift: SCHERING AG · D-1 Berlin 65 · Postfach 65 03 11  
Postcheck-Konto: Berlin-West 11 75-101, Bankleitzahl 100 100 10  
Berliner Commerzbank AG, Berlin, Konto-Nr. 108 7006 00, Bankleitzahl 100 400 00  
Berliner Disconto-Bank AG, Berlin, Konto-Nr. 241/5008, Bankleitzahl 100 100 01  
Berliner Handels-Gesellschaft - Frankfurter Bank -, Berlin,  
Konto-Nr. 14-362, Bankleitzahl 100 212 00

nach der Rezeptur der belgischen Patentschrift bei Verwendung von Folienziehmaschinen keine gleichmäßige Folienschicht entsteht und daß die Folie bei der Trocknung

schrumpft. Es ist jedoch leicht einzusehen, daß bei nicht einheitlichem Material auch die Wirkstoffaufnahme nicht gleichmäßig sein wird. Ein nur oberflächlich gebundener Wirkstoff kann außerdem bei der Handhabung der Folien, wie zum Beispiel bei der Verpackung, teilweise wieder abgelöst werden. Die als Bindemittel verwendete Natrium-Carboxymethylcellulose wird im Magen angelöst und setzt dabei die Carboxymethylcellulose frei, die den Wirkstoff teilweise einschließt und nur verzögert oder überhaupt nicht freigibt.

Es wurde nun gefunden, daß man Folien mit gleichbleibender Dicke und gleichmäßiger Wirkstoffverteilung erhält, wenn man Folien mit inkorporiertem Wirkstoff herstellt und Folienbildner verwendet, die in Wasser oder in organischen Lösungsmitteln löslich sind. Bevorzugt geeignet sind Folienbildner, die sich sowohl in Wasser als auch in organischen Lösungsmitteln lösen.

Als Folienbildner kommen zum Beispiel Poly-N-Vinylpyrrolidon, Vinylpyrrolidon-Vinylacetat, Methyl- und Äthylcellulose, vorzugsweise jedoch nichtionogene, wasserlösliche Hydroxyalkyläther der Cellulose, wie Hydroxypropylcellulose, Hydroxyäthylcellulose und Methylhydroxypropylcellulose, in Betracht.

Dem Folienbildner können Füllstoffe und Wirkstoffe und zweckmäßigerweise eine geringe Menge eines Trennmittels zugesetzt werden.

Geeignete Trennmittel sind u.a. Polyoxyäthylenpolyoxypropylen-polymeres (PLURONIC F 68 <sup>(R)</sup>), Polyoxylstearate, Alkyl- bzw. Acylsubstituierte Polyadditionsprodukte des Äthylenoxids zum Beispiel CREMOPHOR EL <sup>(R)</sup>, Silikone und Silkontrennemulsionen, Glycerin, Propylenglykol und Metallseifen.

Als Füllstoffe sind zum Beispiel Cellulose, Zucker, wie zum Beispiel Lactose, Dextrose, Rohrzucker usw., Stärken, mehrwertige Alkohole, wie zum Beispiel Mannit, Calciumcarbonat, Calciumphosphat, Talkum und Farbstoffe in löslicher Form oder als Pigmente geeignet. Die Füllstoffe können teilweise oder vollständig durch Wirkstoffe ersetzt werden. Werden lösliche Füll- bzw. Wirkstoffe verwendet, entsteht eine transparente, glatte Folie, werden unlösliche Füll- bzw. Wirkstoffe verwendet, entsteht eine weiße oder farbige, papierartige Folie.

Erfindungsgemäß können alle in der Human- und Veterinärmedizin verwendeten Wirkstoffe eingesetzt werden. Für die innere Anwendung kommt insbesondere die orale Verabreichung infrage. Unter der äußeren Anwendung sollen insbesondere die topikale Verabreichung auf der Haut und in Körperhöhlungen wie Nase, Ohr, Vagina usw. verstanden werden. Als Wirkstoffe seien

beispielsweise genannt: Gestagene, Östrogene, Gemische aus Gestagenen und Östrogenen, Tranquilizer, Antidiabetika, Sulfonamide, Antibiotika, Trichomonadenmittel, Entzündungshemmer, wie zum Beispiel Corticoide, usw.

Der Arzneimittelwirkstoff kann im Trägermaterial gelöst oder gleichmäßig suspendiert vorliegen. Der Wirkstoffanteil in der Folie kann etwa 0-60 % betragen. Als Einzeldosis (Einheit) werden Flächen geschnitten bzw. perforiert, die Wirkstoffmengen enthalten wie sie üblicherweise auch in Tabletten, Dragees, Salben, Zäpfchen usw. enthalten sind. So kann die Wirkstoffmenge pro Einzeldosis je nach Anwendungsart beliebig hoch sein und zwischen etwa 1µg und 0,5 g betragen, wobei die untere und obere Dosis leicht unter- oder überschritten werden können. Selbstverständlich können auch wirkstofffreie Träger (Placebos) hergestellt werden.

Zur Herstellung des erfindungsgemäßen Arzneimittels in Folienform werden der Wirkstoff und/oder das Trennmittel gelöst bzw. suspendiert, der Folienbildner und gegebenenfalls der Füllstoff eingetragen, gegebenenfalls homogenisiert und die Lösung bzw. Suspension auf einer Folienziehmaschine zu einem Ausstrich ausgezogen. Die durch Trocknung des Ausstrichs erhaltene Folie wird in beliebige Abschnitte (Einheiten) aufgeteilt.

In der Lösung bzw. Suspension wird der Folienbildner in Gewichtsmengen von etwa 6-20 %, der Füllstoff in Gewichtsmengen von etwa

0-30 % und das Trennmittel vorzugsweise in Gewichtsmengen von 0,01-2 % eingesetzt.

Das Lösungs- bzw. Suspensionsmittel ist zu etwa 48-84 % (W/W) enthalten und besteht aus Wasser und/oder einem oder mehreren organischen Lösungsmitteln. Als organische Lösungsmittel kommen physiologisch verträgliche Lösungsmittel oder solche Lösungsmittel in Betracht, die bei der Trocknung bis auf einen physiologisch unbedenklichen Rest entfernt werden können. Solche Lösungsmittel sind zum Beispiel Äthylalkohol, Isopropanol, Methylenchlorid usw. und ihre Mischungen. Wasser und Äthylalkohol bzw. Gemische aus Wasser und Äthylalkohol werden bevorzugt angewandt.

Die Schichtdicke des nassen Ausstrichs beträgt etwa 0,1 bis 2 mm und die der trockenen Folie etwa 0,05 bis 1 mm, vorzugsweise 0,07 bis 0,3 mm.

Das Verfahren zur Herstellung des Arzneimittels in Folienform in einem Arbeitsgang (kontinuierliches Verfahren) bietet den Vorteil, daß der Wirkstoff homogen und gleichmäßig verteilt in dem Wirkstoffträger vorliegt. Durch die Konzentration des Wirkstoffs im Träger, die Dicke der Folie und die Fläche der Folie kann man die Einzeldosis sehr einfach variieren.

Die Erfindung betrifft auch die Verwendung von in Wasser und/oder organischen Lösungsmitteln löslichen Folienbildern für die Herstellung von Arzneimitteln Wirkstoffträgern, insbesondere die Verwendung von nichtionogenen, wasserlöslichen Hydroxyalkyläthern der Cellulose, wie Hydroxypropylcellulose, Hydroxyäthylcellulose und/oder Methylhydroxypropylcellulose.

- 6 -  
3

Beispiel 1

Herstellung für 1000 Einheiten

- |         |  |
|---------|--|
| 0,25 g  | D-Norgestrel                               |
| 0,05 g  | Äthinylöstradiol                           |
|         | und  |
| 0,84 g  | Polyoxyäthylenpolyoxypropylenpolymeres     |
|         | werden in                                  |
| 95,00 g | Äthylalkohol unter Rühren gelöst, in diese |
|         | Lösung wird eine Pulvermischung aus        |
| 16,93 g | Hydroxypropylcellulose und                 |
| 16,93 g | Cellulose eingetragen.                     |

Die erhaltene Suspension wird auf einem geeigneten Folienziehgerät zu einem Ausstrich mit einer Schichtdicke von 500 µm ausgezogen und anschließend getrocknet.

Zusammensetzung für eine Einheit:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 0,25 mg         | D-Norgestrel                           |
| 0,05 mg         | Äthinylöstradiol                       |
| 0,84 mg         | Polyoxyäthylenpolyoxypropylenpolymeres |
| 16,93 mg        | Hydroxypropylcellulose                 |
| <u>16,93 mg</u> | Cellulose                              |
| 35,00 mg        |  |

- 7 -



2432925

- 7 -  
3

Eine Einheit entspricht einer Fläche von ca. 3 cm<sup>2</sup>.  
Aussehen der Folie: weiß, papierartig.

Die trockene Folie hat eine Dicke von ca. 170 µm.

Beispiel 2

Herstellung für 1000 Einheiten

1,10 g	Cremophor EL (R)	werden in Wasser gelöst. In dieser Lösung werden mikronisiertes D-Norgestrel und mikronisiertes Äthinylöstradiol suspendiert und evtl homogenisiert. In die Suspension werden Hydroxypropylcellulose und Cellulose eingetragen.
152,00 g		
0,25 g		
0,05 g		
22,10 g		
16,50 g		

Die erhaltene Suspension wird auf einem geeigneten Folien-  
ziehgerät zu einem Ausstrich mit einer Schichtdicke von 500 µm  
ausgezogen und anschließend getrocknet.

Zusammensetzung für eine Einheit:

0,25 mg	D-Norgestrel
0,05 mg	Äthinylöstradiol
1,10 mg	Cremophor EL (R)
22,10 mg	Hydroxypropylcellulose
<u>16,50 mg</u>	Cellulose
40,00 mg	

- 8 -

509884/0988

Eine Einheit entspricht einer Fläche von ca. 3 cm<sup>2</sup>.

Aussehen der Folie: weiß, papierartig.

Die trockene Folie hat eine Dicke von ca. 170 µm.

B e i s p i e l 3

Herstellung für 1000 Einheiten

- 0,03 g D-Norgestrel und
- 0,84 g Polyoxyl-40-stearat werden in
- 95,00 g Äthylalkohol unter Rühren gelöst.

In diese Lösung wird eine Pulvermischung aus

- 16,93 g Hydroxypropylcellulose und
- 17,20 g Cellulose eingetragen.

Die erhaltene Suspension wird auf einem geeigneten Folienzieh-  
gerät zu einem Ausstrich mit einer Schichtdicke von 500 µm  
ausgezogen und anschließend getrocknet.

Zusammensetzung für eine Einheit:

- 0,03 mg D-Norgestrel
- 0,84 mg Polyoxyl-40-stearat
- 16,93 mg Hydroxypropylcellulose
- 17,20 mg Cellulose
- 35,00 mg

Eine Einheit entspricht einer Fläche von ca. 3 cm<sup>2</sup>.

Aussehen der Folie: weiß, papierartig.

Die trockene Folie hat eine Dicke von ca. 170 µm.

Beispiel 4

Herstellung für 1000 Einheiten

- |        |   |   |
|--------|---|---|
| 1,10   | g | Polyoxyäthylenpolyoxypropylenpolymeres werden in  |
| 152,00 | g | demineralisiertem Wasser gelöst.                  |
|        |   | In dieser Lösung werden                           |
| 0,03   | g | mikronisiertes D-Norgestrel suspendiert und evtl. |
|        |   | homogenisiert.                                    |
|        |   | In die Suspension werden                          |
| 22,10  | g | Hydroxypropylcellulose und                        |
| 16,77  | g | Cellulose eingetragen.                            |

Die erhaltene Suspension wird auf einem geeigneten Folienzieh-  
gerät zu einem Ausstrich mit einer Schichtdicke von 500 µm ausge-  
zogen und anschließend getrocknet.

Zusammensetzung für eine Einheit:

- |              |           |  |
|--------------|-----------|--|
| 0,03         | mg        | D-Norgestrel                           |
| 1,10         | mg        | Polyoxyäthylenpolyoxypropylenpolymeres |
| 22,10        | mg        | Hydroxypropylcellulose                 |
| <u>16,77</u> | <u>mg</u> | <u>Cellulose</u>                       |
| 40,00        | mg        |  |

Eine Einheit entspricht einer Fläche von ca. 3 cm<sup>2</sup>.

Aussehen der Folie: weiß, papierartig.

Die trockene Folie hat eine Dicke von ca. 170 µm.

B e i s p i e l 5

Herstellung für 1000 Einheiten

0,025 g Fluocortolontrimethylacetat und  
0,183 g Glycerin werden in  
30,000 g Äthylalkohol gelöst.

In diese Lösung werden

7,292 g Hydroxypropylcellulose eingetragen.

Die erhaltene Lösung wird auf einem geeigneten Folienzieh-  
gerät zu einem Ausstrich mit einer Schichtdicke von 500 µm aus-  
gezogen und anschließend getrocknet.

Zusammensetzung für eine Einheit:

0,025 mg Fluocortolontrimethylacetat  
0,183 mg Glycerin  
7,292 mg Hydroxypropylcellulose  
7,500 mg

Eine Einheit entspricht einer Fläche von ca. 1 cm<sup>2</sup>.

Aussehen der Folie: transparent.

Die trockene Folie hat eine Dicke von ca. 70 µm.

Beispiel 6

Herstellung für 1000 Einheiten

- |       |   |  |
|-------|---|--|
| 10,00 | g | 7-Chlor-2-methylamino-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-4-oxid und |
| 0,84  | g | Polyoxyäthylenpolyoxypropylenpolymeres werden in               |
| 95,00 | g | Äthylalkohol gelöst.   |
|       |   | In diese Lösung wird ein Pulvergemisch aus                     |
| 16,93 | g | Hydroxypropylcellulose und                                     |
| 7,23  | g | Cellulose eingetragen.   |

Die erhaltene Suspension wird auf einem geeigneten Folienziehgerät zu einem Ausstrich mit einer Schichtdicke von 500 µm ausgezogen und anschließend getrocknet.

Zusammensetzung für eine Einheit:

- |             |    |  |
|-------------|----|--|
| 10,00       | mg | 7-Chlor-2-methylamino-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-4-oxid |
| 0,84        | mg | Polyoxyäthylenpolyoxypropylenpolymeres                     |
| 16,93       | mg | Hydroxypropylcellulose                                     |
| <u>7,23</u> | mg | Cellulose  |
| 35,00       | mg |  |

Eine Einheit entspricht einer Fläche von ca. 3 cm<sup>2</sup>.

Aussehen der Folie: gelb, papierartig.

Die trockene Folie hat eine Dicke von ca. 170 µm.

Beispiel 7

Herstellung für 1000 Einheiten

1,00	g	Norethisteronacetat
0,03	g	Äthinylöstradiol und
0,84	g	Polyoxyäthylenpolyoxypropylenpolymeres werden in
95,00	g	Äthylalkohol gelöst.

In diese Lösung wird ein Pulvergemisch aus

16,93	g	Hydroxypropylcellulose und
16,20	g	Cellulose eingetragen.

Die erhaltene Suspension wird auf einem geeigneten Folienziehgerät zu einem Ausstrichmit einer Schichtdicke von 500 µm ausgezogen und anschließend getrocknet.

Zusammensetzung für eine Einheit:

1,00	mg	Norethisteronacetat
0,03	mg	Äthinylöstradiol
0,84	mg	Polyoxyäthylenpolyoxypropylenpolymeres
16,93	mg	Hydroxypropylcellulose
<u>16,20</u>	<u>mg</u>	<u>Cellulose</u>
35,00	mg	

Eine Einheit entspricht einer Fläche von ca. 3 cm<sup>2</sup>.

Aussehen der Folie: weiß, papierartig.

Die trockene Folie hat eine Dicke von ca. 170 µm.

Beispiel 8

Herstellung für 1000 Einheiten:

- 1,00 g Norethisteronacetat
- 0,03 g Äthinylöstradiol und
- 0,84 g Propylenglykol werden in einem Gemisch aus
- 101,60 g Methylenchlorid und
- 26,40 g Äthylalkohol gelöst.

In diese Lösung wird ein Pulvergemisch aus

- 8,47 g Hydroxypropylcellulose
- 8,47 g Hydroxyäthylcellulose und
- 16,19 g Cellulose eingetragen.

Die erhaltene Suspension wird auf einem geeigneten Folienziehgerät zu einem Ausstrich mit einer Schichtdicke von 500 µm ausgezogen und anschließend getrocknet.

Zusammensetzung für eine Einheit:

- 1,00 mg Norethisteronacetat
- 0,03 mg Äthinylöstradiol
- 0,84 mg Propylenglykol
- 8,47 mg Hydroxypropylcellulose
- 8,47 mg Hydroxyäthylcellulose
- 16,19 mg Cellulose
- 35,00 mg

Eine Einheit entspricht einer Fläche von ca. 3 cm<sup>2</sup>.

Aussehen der Folie: weiß, papierartig.

Die trockene Folie hat eine Dicke von ca. 170 µm.

- 7.) Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels in Folienform, dadurch gekennzeichnet, daß man den Wirkstoff und/oder das Trennmittel löst bzw. suspendiert, einen Folienbildner und gegebenenfalls einen Füllstoff einträgt, gegebenenfalls homogenisiert, die Lösung bzw. Suspension auf einer Folienziehmaschine zu einem Ausstrich auszieht und die durch Trocknung des Ausstrichs erhaltene Folie in beliebige Abschnitte (Einheit) aufteilt.
- 8.) Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß man den Folienbildner in Mengen von etwa 6-20 %, den Füllstoff in Mengen von etwa 0-30 % und das Trennmittel vorzugsweise in Mengen von 0,01-2 % einsetzt.
- 9.) Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß man als Lösungs- bzw. Suspensionsmittel Wasser und/oder ein organisches Lösungsmittel verwendet.
- 10.) Verfahren nach Anspruch 7 und 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Lösungs- bzw. Suspensionsmittel zu etwa 48-84 % enthalten ist.
- 11.) Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichtdicke des Ausstrichs etwa 0,1-2 mm beträgt und die der trockenen Folie etwa 0,05-1 mm beträgt.



- 12.) Verwendung von in Wasser und/oder organischen Lösungsmitteln löslichen Poliermitteln für die Herstellung von Arzneimittelwirkstoffträgern.
- 13.) Verwendung nach Anspruch 12 von nichtionogenen, wasserlöslichen Hydroxyalkyläthern der Cellulose.
- 14.) Verwendung nach Anspruch 12 von Hydroxypropylcellulose, Hydroxyäthylcellulose und/oder Methylhydroxypropylcellulose.

B e i s p i e l 9

Herstellung für 1000 Einheiten:

- 1,00 g Norethisteronacetat
- 0,03 g Äthinylöstradiol und
- 0,84 g Polyoxyäthylpolyoxypropylenpolymeres werden in  
einem Gemisch aus
- 101,60 g Methylenchlorid und
- 25,40 g Äthylalkohol gelöst.

In diese Lösung wird ein Pulvergemisch aus .

- 16,93 g Hydroxyäthylcellulose und
- 16,20 g Stärke eingetragen.

Die erhaltene Suspension wird auf einem geeigneten Folienzieh-  
gerät zu einem Ausstrich mit einer Schichtdicke von 500 µm ausge-  
zogen und anschließend getrocknet.

Zusammensetzung für eine Einheit:

- 1,00 mg Norethisteronacetat
- 0,03 mg Äthinylöstradiol
- 0,84 mg Polyoxyäthylpolyoxypropylenpolymeres
- 16,93 mg Hydroxyäthylcellulose und
- 16,20 mg Stärke
- 35,00 mg

Eine Einheit entspricht einer Fläche von ca. 3 cm<sup>2</sup>.

Aussehen der Folie: weiß, papierartig.

Die trockene Folie hat eine Dicke von ca. 170 µm.

- 15 -  
16

Beispiel 10

Herstellung für 1000 Einheiten:

1,00 g Norethisteronacetat  
0,03 g Äthinylöstradiol und  
0,84 g Polyoxyl-40-stearat werden in  
95,00 g Äthylalkohol gelöst.

In diese Lösung wird ein Pulvergemisch aus

16,93 g Hydroxypropylcellulose  
8,10 g Lactose und  
8,10 g Maisstärke eingetragen.

Die erhaltene Suspension wird auf einem geeigneten Folienzieh-  
gerät zu einem Ausstrich mit einer Schichtdicke von 500 µm ausge-  
zogen und anschließend getrocknet.

Zusammensetzung für eine Einheit:

1,00 mg Norethisteronacetat  
0,03 mg Äthinylöstradiol  
0,84 mg Polyoxyl-40-stearat  
16,93 mg Hydroxypropylcellulose  
8,10 mg Lactose  
8,10 mg Maisstärke  
35,00 mg

Eine Einheit entspricht einer Fläche von ca. 3 cm<sup>2</sup>.

Aussehen der Folie: weiß, papierartig.

Die trockene Folie hat eine Dicke von ca. 170 µm.

Beispiel 11

Herstellung für 1000 Einheiten:

- 25,0 g 5-Morpholinomethyl-3-(5-nitro-1-methyl-2-imidazolyl)-  
methyldamino-2-oxazolidinon · HCl werden in
- 2,1 g Cremophor EL (R) gelöst in
- 152,0 g Alkohol und Wasser 1 x 1 suspendiert. In diese  
Suspension werden
- 42,3 g Methylhydroxypropylcellulose und
- 18,1 g Cellulose eingetragen.

Die erhaltene Suspension wird auf einem geeigneten Folienzieh-  
gerät zu einem Ausstrich mit einer Schichtdicke von 500 µm ausge-  
zogen und getrocknet.

Zusammensetzung für eine Einheit:

- 25,0 mg 5-Morpholinomethyl-3-(5-nitro-1-methyl-2-imidazolyl)  
methyldamino-2-oxazolidinon · HCl
- 2,1 mg Cremophor EL (R)
- 42,3 mg Methylhydroxypropylcellulose
- 18,1 mg Cellulose
- 87,5 mg

Eine Einheit entspricht einer Fläche von ca. 8 cm<sup>2</sup>.

Aussehen der Folie: hellgelb, papierartig.

Die trockene Folie hat eine Dicke von ca. 170 µm.

- 17 -  
18

Beispiel 12

Herstellung für 1000 Einheiten:

- 4,0 g Glisoxepid in mikronisierter Form werden in
- 0,9 g Polyoxyl-40-stearat gelöst in
- 152,0 g Wasser suspendiert und eventuell homogenisiert.
- In die Suspension werden
- 15,0 g Hydroxyäthylcellulose und
- 15,1 g Calciumcarbonat eingetragen.

Die erhaltene Suspension wird auf einem geeigneten Folienzie-  
gerät zu einem Ausstrich mit einer Schichtdicke von 500 µm aus-  
gezogen und getrocknet.

Zusammensetzung für eine Einheit:

- 4,00 mg Glisoxepid
- 0,90 mg Polyoxyl-40-stearat
- 15,00 mg Hydroxyäthylcellulose
- 15,10 mg Calciumcarbonat
- 35,00 mg

Eine Einheit entspricht einer Fläche von ca. 3 cm<sup>2</sup>.

Aussehen der Folie: weiß, papierartig.

Die trockene Folie hat eine Dicke von ca. 170 µm.

Beispiel 13

Herstellung für 1000 Einheiten:

0,030 g D-Norgestrel werden in  
40,000 g Methylenchlorid und  
55,000 g Äthanol gelöst.

In diese Lösung werden

0,840 g Silikonöl  
6,930 g Methylcellulose und  
10,000 g Poly-N-vinylpyrrolidon und  
17,200 g Stärke eingetragen, eventuell homogenisiert.

Die erhaltene Suspension wird auf einem geeigneten Folienzieh-  
gerät zu einem Ausstrich mit einer Schichtdicke von 500 µm ausge-  
zogen und getrocknet.

Zusammensetzung für eine Einheit:

0,030 mg D-Norgestrel  
0,840 mg Silikonöl  
6,930 mg Methylcellulose  
10,000 mg Poly-N-vinylpyrrolidon  
17,200 mg Stärke  
35,000 mg

Eine Einheit entspricht einer Fläche von ca. 3 cm<sup>2</sup>.

Aussehen der Folie: weiß, papierartig.

Die trockene Folie hat eine Dicke von ca. 170 µm.

Beispiel 14

Herstellung für 1000 Einheiten

- 0,84 g Polyoxyäthylenpolyoxypropylenpolymeres  
 werden in
- 95,00 g Äthylalkohol unter Rühren gelöst, in diese  
 Lösung wird eine Pulvermischung aus
- 17,08 g Hydroxypropylcellulose und
- 17,08 g Cellulose eingetragen.

Die erhaltene Suspension wird auf einem geeigneten Folienzieh-  
 gerät zu einem Ausstrich mit einer Schichtdicke von 500 µm ausge-  
 zogen und anschließend getrocknet.

Zusammensetzung für eine Einheit:

- 0,84 mg Polyoxyäthylenpolyoxypropylenpolymeres
- 17,08 mg Hydroxypropylcellulose
- 17,08 mg Cellulose
- 35,00 mg

P a t e n t a n s p r ü c h e

- ①) Arzneimittelstoffträger in Folienform mit inkorporiertem Wirkstoff, dadurch gekennzeichnet, daß er in Wasser oder organischen Lösungsmitteln lösliche Folienbildner enthält.
- 2.) Arzneimittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Folienbildner in Wasser und in organischen Lösungsmitteln löslich sind.
- 3.) Arzneimittel nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß nichtionogene, wasserlösliche Hydroxyalkyläther der Cellulose als Folienbildner verwendet werden.
- 4.) Arzneimittel nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß Hydroxypropylcellulose, Hydroxyäthylcellulose und/oder Methylhydroxypropylcellulose als Folienbildner verwendet werden.
- 5.) Arzneimittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Wirkstoffanteil in der Folie etwa 0-60 % beträgt.
- 6.) Arzneimittel nach Anspruch 1 und 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Arzneimittelwirkstoff im Trägermaterial gelöst oder gleichmäßig suspendiert ist.